

AC02565

MICORE® -300

MINERAL FIBER BOARD 48" X 24"
PANNEAU DE FIBRE MINÉRALE 48" X 24"
PANEL DE FIBRA MINERAL DE 48" X 24"

- Ideal for stove boards (use as a protective and insulating layer under ceramic tile or other non-combustible materials)
- Handles more easily than gypsum panels

- *Idéal comme protection de plancher pour les poêles et foyers (utilisez comme couche protectrice sous la céramique ou autres matériaux incombustibles)*
- *Plus facile à manipuler que les panneaux de gypse*

- Ideal para la protección de piso para estufas y chimeneas (utilicelo como capa protectora bajo la cerámica u otros materiales incombustibles)
- Se manipula con mayor facilidad que los paneles de yeso

Thickness	<i>Epaisseur</i>	Espeor	1/2" (13mm)
Physical Surface Properties	<i>Propriétés physiques de la surface</i>	Propiedades físicas de la superficie	Thermal Conductivity (average) - k Factor <i>Conductivité thermique (moyenne) - Facteur k</i> .49 Conductividad Térmica (media) - Factor k R Value (1/2" board) <i>Valeur R (panneau de 1/2")</i> 1.03 Valor R (placa de 1/2 ") R Value per inch thickness <i>Valeur R par pouce d'épaisseur</i> 2.06 Valor R por pulgada de espesor
Limitations	<i>Limitations</i>	Limitaciones	Exposure to excessive or continuous moisture should be avoided <i>Évitez l'exposition excessive ou continue à l'humidité</i> Evite la exposición excesiva o continua a la humedad
General Fire Hazards	<i>Risques des incendies</i>	Peligro de incendio	Not expected to burn <i>Ne devrait pas brûler</i> No debería quemarse
Melting point	<i>Point de fusion</i>	Punto de fusión	1200°C / 2192°F (slag wool) / <i>(laine de roche)</i> / (lana de escoria o mineral)
Underwriters Laboratories			I Listed / <i>Répertorié</i> / Listado



250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3

Made in U.S.A.
Fabriqu  aux  tats-Unis
Fabricado en Estados Unidos

AC02565

